


# 貼られていた対象物に 残留物が残らない非転着タイプ


— 豊富なカラーラインアップで幅広いニーズに対応 —

- 剥がした際に「VOID」の文字がラベル面に  
浮き出るので、開封されたことが一目で分かる。
- 貼られていた対象物には文字が転着されない  
ため、パッケージをきれいな状態で保管したり、  
再利用が可能。
- 青・赤・透明の3色をラインアップ、幅広いニーズ  
に対応。



## 主な用途

医薬品や化粧品の外箱、食品パッケージ、免税袋、自動車ドアやロッカーの封かんラベルなど



## 文字発現性、糊残り性試験

| 試験項目  | 被着体 |     |       |     |      |
|-------|-----|-----|-------|-----|------|
|       | PP  | ガラス | ステンレス | 塗装板 | アクリル |
| 文字発現性 | ○   | ○   | ○     | ○   | ○    |
| 糊残り性  | ○   | ○   | ○     | ○   | ○    |

※評価: 文字発現性…○剥離時に文字発現 糊残り性…○剥離時に糊残りなし

※試験方法: 各被着体にラベルを貼付し、24時間経過後、手で剥がした際の状態を目視で評価。

※実測結果であり、製品の性能や品質を保証するものではない旨、事前に十分な確認テストをお願いいたします。

## 製品仕様

| 品番              | 表面基材                       | 粘着剤   | 剥離材            |
|-----------------|----------------------------|-------|----------------|
| TPシール C(NT)VOID | 特殊ポリエステルフィルム(透明)38 $\mu$ m | 特殊粘着剤 | 片面ポリラミグラシン紙(青) |
| TPシール B(NT)VOID | 特殊ポリエステルフィルム(青)38 $\mu$ m  |       |                |
| TPシール R(NT)VOID | 特殊ポリエステルフィルム(赤)38 $\mu$ m  |       |                |

※本製品は被着体の形状や使用環境・条件によっては、文字発現性や糊残り性に影響を及ぼす場合がありますので、事前に十分な確認テストをお願いいたします。

【御問い合わせ】

〒350-1215

埼玉県日高市高萩東1丁目29-23

フォレストテック株式会社

TEL:042-981-8177

URL:www.forestprinter.com